



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Автономная некоммерческая организация

«Сертификационный центр

«ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС. RU. 0001. 21ТБ07

Юридический адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д.16, стр.76

Фактический адрес: 150044, г. Ярославль, Проспект Октября, д. 87

Телефон (4852) 73-69-84, E-mail: okulikova@yartestlkr.ru

Р / С 40703810902910000001 в АО " АЛЬФА-БАНК " г. Москва,

К.с. 30101810200000000593, БИК 044525593, ИНН 7602025421, КПП 760201001, ОКПО 49406699, ОКОНХ 19800, 95630, 72200, ОГРН 1027600516350

Утверждаю:
Руководитель ИЦ
АНО «СЦ «ЯрТЕСТ ЛКП и тары»
О.А. Куликова
24 декабря 2016 г.

Протокол сертификационных испытаний № 1037

Грунтовка ПФ-0131

(наименование продукции)

ОКП 23 8810

ТУ 2312-003-27552940-99

«Грунтовка ПФ-0131»

(наименование нормативного документа)

Заказчик: Орган по сертификации продукции и услуг ФБУ «ЦСМ Татарстан»
420029, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, 24

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «НПФ Свифт»
152155, Россия, Ярославская обл., Ростовский район, Ростов г., Московская ул., дом 42,
кв. 58

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью НПП «Гранум»
420054, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Актайская, 21

Техническое задание на проведение испытаний

Программа Органа по сертификации продукции и услуг ФБУ «ЦСМ Татарстан» на проведение испытаний от 03.10.2016г.

Испытания проведены на соответствие требованиям ГОСТ Р 51693-2000 «Грунтовки антикоррозионные. Общие технические условия» Табл. 1 (показатели 1, 2, 3, 5), пп. 5.4, 5.5.

Дата получения образцов: 13 декабря 2016 г

Дата проведения испытаний: 13 декабря 2016 г. – 14 декабря 2016 г.

Описание отбора образцов (проб)

Образец отобран Органом по сертификации продукции и услуг ФБУ «ЦСМ Татарстан» (Акт отбора образцов от 03.10. 2016г.) в соответствии с ГОСТ 9980.2

Место отбора – Общество с ограниченной ответственностью НПП «Гранум», 420054, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Актайская, 21

Идентификация образцов

Идентификацию образцов провел представитель Органа по сертификации продукции и услуг ФБУ «ЦСМ Татарстан» .

Вид упаковки: Средние пробы упакованы в металлические банки вместимостью 0,9 л с этикеткой и опломбированы.

После вскрытия пробы: Грунтовка ПФ-0131 представляет собой однородную суспензию коричневого цвета с запахом растворителей.

Испытания проводились на аттестованном испытательном оборудовании с использованием поверенных средств измерений:

Низкотемпературная электропечь SNOL 58/350 № 11565 (Аттестат № 24 действует до 30.05. 2017 г.)

Весы лабораторные электронные ATL-220d4-1 зав.№ 26650121 (Свидетельство № 3.6/0166 действует до 15.06.2017 г.)

Вискозиметр ВЗ-246 вместимостью (100 ± 1) см³ № 1995 с диаметром сопла 4 мм (Свидетельство № 1.9/1142 действует до 20.06.2017 г.)

Набор гирь Г-4-1111.10 № 60 (Паспорт № 160 действует до 17.05.2017 г.)

Секундомер СОПр-2а-2 № 8457 (Свидетельство № 257/50 действует до 19.04.2017 г.)

Термометр ртутный стеклянный № 119 с диапазоном измерения $(-2-50)^{\circ}\text{C}$ и ЦД $0,1^{\circ}\text{C}$ (Свидетельство № 1.10/1286 действует до 14.12.2016 г.)

Толщиномер ф. Elcometer мод. А456FNFBS с преобразователем Т456FNF1S № FE0890 (Свидетельство № 5.7/0251 действует до 02.04.2017 г.)

Полуавтоматический анализатор вспышки в закрытом тигле ПЭ ТВЗ диапазон $25-370^{\circ}\text{C}$ ПГ $\pm 1^{\circ}\text{C}$ зав. № 02757 (Аттестат № 02757 до 15.07.2018)

Кондиционирование и испытания проведены в стандартных условиях при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5) \%$ по ГОСТ 29317 «Материалы лакокрасочные и сырье для них. Температуры и влажности для кондиционирования и испытания».

Показатель «Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм» определен при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ в соответствии с ГОСТ 8420.

Погрешность измерений соответствует ГОСТ Р 51693

Результаты испытаний представлены в таблице 1

Таблица 1

Наименование показателя	Метод испытания	Значение по ГОСТ Р 51693	Фактические результаты
			Партия от 01.09.16 г.
1. Массовая доля нелетучих веществ, %	По ГОСТ 31939	Не менее 13	62,0
2. Условная вязкость при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ по вискозиметру типа ВЗ-246, с	По ГОСТ 8420	13-180	115
3. Время высыхания: для грунтовок естественной сушки до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, для грунтовок горячей сушки, ч	По ГОСТ 19007	не более 24	12
		не более 4	0,5
4. Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, $^{\circ}\text{C}$): 3.3	По 9.5 ГОСТ Р 51693 и по ГОСТ 19433	23 и более, но менее 61	28

Настоящий протокол испытаний касается только образца, подвергнутого испытанию.

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Испытательного центра не допускается.

Специалист по испытаниям



Громова В.Н.

Дата составления протокола

14 декабря 2016 г